

سكيلاك مط

دهان لاكمه مط عالى الجودة

الوصف والاستعمالات

- سكيلاك مط هو دهان لاكمه مط فائق الجودة ذو أساس الكيد يحتوى على أصباغ وإضافات عالية الجودة.
- مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٧٥٧.
- يصلح للاستعمال الداخلى والخارجى.
- له قدرة تخبثية عالية مع مقاومة عالية للغسيل.
- يمكن استعماله فوق الأسطح الخشبية، الخرسانية، المحارة، الأسطح المعدنية والحديد المجلفن (بعد المعالجة الخاصة ودهان برايمر).
- يمكن أيضا استخدامه كبطانة قبل تطبيق دهانات التشطيب.
- يمكن استخدامه فى عمل معجون لاكمه عن طريق خلطة بالزنك.
- خالى من الرصاص.

الخواص الفنية

المظهر النهائي	مط
اللون	متوفر باللون الأبيض وأكثر من ٣٠٠٠ لون حسب نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر
الكثافة عند درجة ٢٥ °م	تقريبا ١,٤٥ كجم / لتر (للون الأبيض)
اللزوجة عند درجة ٢٥ °م	تقريبا ١١٥ KU (للون الأبيض)
المحتوى الصلب بالحجم %	٥٠ ± ٢
الغسيل مع الحك	قابل للغسيل بدرجة عالية
المذيب/المخفف	نفط رومى
زمن الجفاف عند درجة ٢٥ °م و رطوبة نسبية ٥٠%	• جفاف مبدئى : ٣٠ - ٦٠ دقيقة • وجه ثانى : ٣ - ٤ ساعات • جفاف نهائى : ١٦ ساعة
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون

تعليمات الاستخدام

- إعداد السطح**
- يراعى تماسك السطح المراد دهانه ونظافته وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة.... الخ
 - على الأسطح المعدنية الحديدية والغير الحديدية يجب استخدام البرايمر المناسب مثل رست برووف قبل استخدام منتج سكيلاك مط.
 - فى حالة الأسطح السابقة الدهان يجب التأكد من تماسك الدهان القديم وإزالة الأجزاء الضعيفة قبل البدء فى تحضير السطح للدهان.

خطوات التنفيذ

- استخدم النفط الرومى أو التريتين فى التخفيف بنسبة ١٠ - ٢٥ % حسب طريقة التنفيذ.
- يراعى تقليب المنتج جيدا قبل الاستعمال.
- يطبق وجهان مع مراعاة ترك زمن كافى للجفاف بين الطبقات المتتالية (على الأقل ٤ ساعات).

أدوات التنفيذ

فرشاة - رولة - مسدس الرش.

التغطية نظريا

١٢,٥ - ١٦,٥ م / لتر للوجه الواحد عند سمك الدهان الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون (المعدل الفعلى يتوقف على مسامية السطح و طريقة التنفيذ و سمك طبقة الدهان الفعلى و نسبة الفاقد).

العبوات

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو اقرب وكيل.

التخزين و الصلاحية

١٨ شهر فى العبوة الاصلية محكمة الغلق و بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة و الحرارة.

راجع النشرة الفنية للسلامة قبل استخدام المنتج

إن المعلومات الواردة فى هذه الصفحة هى أفضل ما لدينا من المعرفة القائمة على التجارب العملية والخبرة العملية. وبما أن المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف خارج نطاق مراقبتنا، فانتنا لا نستطيع ضمان أى شئ سوى نوعية المنتج نفسه ونحتفظ بحق تغيير البيانات المعطاه دون اشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تلتقى أى مواصفات سابقة. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة خدمة العملاء. إبريل ٢٠١١