

## سكيلاك لامع

دهان لاكمي لامع عالي الجودة داخلي / خارجي

### الوصف والاستعمالات

- سكيلاك لامع هو دهان إينامل لامع ذو أساس الكيد يحتوي على أصباغ وإضافات عالية الجودة.
- مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٧٩٣.
- يصلح للاستعمال الداخلي والخارجي.
- يمتاز بللمعة ممتازة و قدرة على التحمل و قدرة تخبئة عالية مع مقاومة للأصفرار.
- يمكن استعماله فوق الأسطح الخشبية والخرسانية والمحارة والزنك والأسطح المعدنية والحديد المجلفن (بعد المعالجة الخاصة ودهان برايمر).
- تركيبة خالية من الرصاص حتى مع ألوان الأصفر - الأحمر - البرتقالي - الأخضر.

### الخواص الفنية

المظهر النهائي	لامع
اللون	متوفر باللون الأبيض وأكثر من ٣٠٠٠ لون حسب نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر
الكثافة عند درجة ٢٥ °م	تقريباً ١,٢٣ كجم / لتر ( للون الأبيض )
للزوجة عند درجة ٢٥ °م	تقريباً ١١٠ KU ( للون الأبيض )
المحتوى الصلب بالحجم %	٥٠ ± ٢
الفسيل مع الحك	قابل للفسيل بدرجة عالية
المذيب/المخفف	نفت رومي
زمن الجفاف عند درجة ٢٥ °م و رطوبة نسبية ٥٠ %	• جفاف مبدئي : ٢ - ٣ ساعة • وجه ثاني : ١٦ ساعة • جفاف نهائي : ٢٤ ساعة
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون

### تعليمات الاستخدام

- إعداد السطح**
- يراعى تماسك السطح المراد دهانه ونظافته وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة.... الخ
  - على الأسطح المعدنية الحديدية والغير الحديدية يجب استخدام البريمر المناسب مثل رست برووف قبل استخدام منتج سكيلاك لامع.
  - في حالة الأسطح السابقة الدهان يجب التأكد من تماسك الدهان القديم وإزالة الأجزاء الضعيفة قبل البدء في تحضير السطح للدهان.
  - يمكن استخدام سكيلاك مط كبطانة.

### خطوات التنفيذ

- استخدم النفط الرومي أو التريتين في التخفيف بنسبة ٥ - ٢٠ % حسب طريقة التنفيذ.
- يراعى تظليل المنتج جيداً قبل الاستعمال.
- يطبق وجهان مع مراعاة ترك زمن كافي للجفاف بين الطبقات المتتالية ( فترة الليل ).

فرشاة - رولة - سدس الرش.

### أدوات التنفيذ

١٢,٥ - ١٦,٥ م / لتر للوجه الواحد عند سمك الدهان الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون ( المعدل الفعلي يتوقف على مسامية السطح و طريقة التنفيذ و سمك طبقة الدهان الفعلي و نسبة الفاقد ).

### التغطية نظرياً

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو اقرب وكيل.

### العبوات

١٨ شهر في العبوة الاصلية محكمة الغلق و بعيداً عن اشعة الشمس المباشرة و الحرارة.

### التخزين و الصلاحية

راجع النشرة الفنية للسلامة قبل استخدام المنتج